

Indalloy Flux #4-0A

简介

Indalloy Flux #4-0A 是一种透明的液态助焊剂，专为焊接镍、氧化的铜、可伐合金 (Kovar) 和黄铜等焊接难度中等或更高的金属化材质而精心设计。该助焊剂是一种含有机盐的无水水溶性溶剂。

清洗

助焊剂残留物必须清除，可使用温水和清洁剂。应在焊接完毕后尽快清理干净，以避免腐蚀。清洗水温不应超过 50°C。过高的水温可能会造成二次反应，导致腐蚀和 (或) 点蚀。温水超声波降解法也有助于去除助焊剂残留。

焊料合金兼容性

Indalloy Flux #4-0A 适用于各种类型的软焊料。

助焊剂应用

Indalloy Flux #4-0A 的使用方法包括刷涂和喷涂。

技术规格

钢泰产品号 (IPN)	84004
激发活性的温度范围	100-250 °C
比重	0.875 gm/cc
闪点	11 °C
固体含量	23%
外观	水白色
清洗	温水 (<50 °C) 及清洁剂
运输	根据适用法规与要求进行运输。

所有信息仅供参考。不应用作所订购产品的规格说明。

技术支持

钢泰公司拥有经验丰富的国际工程师，可为我们的客户提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体领域中材料科学应用的各个方面，能为焊料属性、合金兼容性和预成型焊片、焊锡线、焊带和焊锡膏的选择提供专家级建议。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务，将第一时间回应所有技术咨询。

安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：
<http://www.indium.com/sds>。

表格编号：99409(SC A4) R0

本产品说明书仅供参考。并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络：china@indium.com

更多详情：www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2017 Indium Corporation